

## Sabbia e cemento per sottofondi

Prodotto predosato per massetti e sottofondi

Stabilimento di Caravate (VA)

Confezionamento: sacco 25 kg

I componenti del prodotto sono:

- CEM II/A-LL 42,5 R dotato di certificato di costanza della prestazione secondo la EN 197-1
- aggregato 0-2 dotato di certificato CE secondo la EN 12139
- il cemento è dotato di documento di valutazione ai sensi del D.M. 10/05/2004 e del D.M. 17/02/2005 (Cr VI idrosolubile  $\leq 2$  ppm)

## Caratteristiche fisiche

	valor medio	limite	metodo
Massa volumica prodotto fresco	<b>2040 kg/m<sup>3</sup></b>	n.a.	EN 1015-6
Conducibilità termica Valore tabulato	<b>1,28 W/(m * K)</b>	n.a.	EN 1745
Consistenza	<b>“terra umida”</b>	n.a.	
Reazione al fuoco	<b>Classe A1</b>	$\leq 1,0$ % di materiali organici	EN 13501-1

## Resistenze meccaniche alla compressione

	valor medio	limite	metodo
Resistenza a 28 giorni	<b>19 N/mm<sup>2</sup></b>	n.a.	EN 1015-11

## Note

- 1) Scheda tecnica emessa dall'Assicurazione Qualità in base a quanto stabilito dalle procedure aziendali ed utilizzando i risultati di prova ottenuti dal Laboratorio di Stabilimento.
- 2) I dati contenuti nella presente scheda tecnica sono valori medi indicativi della produzione semestrale. Nel caso di nuovi prodotti i valori medi indicativi sono relativi al periodo di produzione effettivamente disponibile alla data di emissione della scheda tecnica.
- 3) La scheda tecnica viene revisionata con frequenza almeno semestrale, l'ultima revisione della scheda tecnica può essere richiesta al Customer Care contattabile ai riferimenti sotto indicati.
- 4) Per informazioni tecnico-commerciali: **+39 075 924 0024** [assistenzaclienti@colacem.it](mailto:assistenzaclienti@colacem.it)