

POWER PRONTOMALTA

Malta fibrata per muratura e intonaco



Accedi ai nostri prodotti
con il tuo smartphone



Voci di Capitolato

Per la muratura di blocchi e mattoni faccia a vista, per muratura tradizionale di pareti interne ed esterne in laterizio, blocchi in calcestruzzo e l'intonacatura delle pareti esterne e interne utilizzare POWER PRONTOMALTA LOCATELLI, premiscelato a secco a base di inerti selezionati, calce e cemento, fibre ed additivi vari per migliorarne la lavorabilità e l'adesione.

Dati tecnici

Conforme alle norme EN 998-2 / EN 998-1

Consistenza	<i>polvere</i>
Colore	<i>grigio</i>
Rapporto d'impasto	<i>17 lt di acqua circa ogni 100 Kg di prodotto</i>
Peso specifico	<i>1500 kg/mc</i>
Granulometria	<i>0 - 3 mm</i>
Tempo di lavorabilità	<i>3 ore circa a 20°C</i>
Spessore minimo di applicazione	<i>1 cm</i>
Resistenza alla compressione	<i>> 6 N/mm²</i>
Classe	<i>M5</i>
Consumo	<i>15 kg/m² per ogni cm di spessore</i>
Temperatura di impiego	<i>+6°C / +30°C</i>
Conservazione <i>(informazione ai sensi del D.M. del 10 maggio 2004)</i>	<i>3 mesi in luogo asciutto e fresco con imballo integro</i>
Confezioni	<i>sacchi da 25 kg - pallet da 1500 kg</i>

IMPIEGO

POWER PRONTOMALTA è un premiscelato a secco a base di inerti selezionati, leganti idraulici, ed additivi specifici e fibre sintetiche.

POWER PRONTOMALTA è una malta fibrata che viene utilizzata come intonaco per esterni ed interni e per muratura di pareti interne ed esterne in laterizio, blocchi in calcestruzzo etc.

PREPARAZIONE

POWER PRONTOMALTA va miscelato in betoniera per circa 3 minuti dosando circa 4/5 litri di acqua per ogni sacco da 25 kg, fino ad ottenere un impasto plastico, omogeneo e privo di grumi.

APPLICAZIONE

Prima di applicare POWER PRONTOMALTA accertarsi che il supporto sia consistente privo di polvere, oli e grassi ed efflorescenze.

- MALTA DA MURATURA TRADIZIONALE:

Il laterizio deve essere privo di efflorescenze.

In presenza di temperature elevate si consiglia di bagnare bene il laterizio o il blocco prima della posa, quindi allettare la malta dopo aver posizionato allineamento e piombi.

- MALTA DA INTONACO:

Le superfici friabili devono essere spazzolate accuratamente fino a rimuovere le parti in distacco.

POWER PRONTOMALTA va applicato con uno spessore di circa 1,5 cm. per mano, avendo cura di lasciare indurire il prodotto prima di posare la mano successiva.

Su intonaco stagionato (28 giorni) effettuare la finitura con STABILITURA MARMO ANTICO MURALCOLOR o Rivestimenti Minerali Colorati MURALCOLOR.

AVVERTENZE

- Non mescolare POWER PRONTOMALTA con altri prodotti per non alterare le sue caratteristiche specifiche.
- Non aggiungere acqua a presa iniziata.
- Proteggere l'intonaco dal gelo per almeno 3 giorni dalla posa.
- In caso di alte temperature bagnare abbondantemente il supporto prima dell'applicazione, e inumidire POWER PRONTOMALTA per 2-3 giorni dopo la posa.
- Applicare a temperature comprese tra i 6°C e i 30°C.