

Soudafalt

Revisione: 16/03/2019

Pagina 1 Di 2

Specificazioni

Base	Elastomero bituminoso
Consistenza	Pasta stabile
Sistema di polimerizzazione	Essiccazione fisica
Formazione pelle	Asciutto in superficie dopo 20 min.
Densità**	1,10 g/ml
Distorsione massima consentita (ISO 116000)	10 %
Resistenza alle temperatura**	-35 °C → 130 °C
Temperatura di applicazione	1 °C → 30 °C
Ritiro	Ca. 11%

(*) questi valori possono variare in base a fattori ambientali quali temperatura, umidità e tipo di substrati. ** Le informazioni si riferiscono al prodotto completamente polimerizzato.

Descrizione prodotto

Soudafalt è un sigillante per giunti pronto all'uso, monocomponente, plastoelastico di alta qualità a base bituminosa.

Proprietà

- Aderisce molto bene a substrati bituminosi
- Molto semplice da applicare
- Buona adesione su molti substrati
- Elevata resistenza ai fluidi

Applicazioni

- Giunti con movimento fino a max. 10%
- Prodotto per la riparazione di perdite in grondaie, tubi di scolo e coperture per tetti.
- Adesivo a freddo per tutte le tipologie di coperture (ad eccezione della pellicola PDM).
- Implementazione delle riparazioni di emergenza, anche in caso di neve.

Confezione

Colore: nero

Confezione: Cartuccia da 310 ml

Stoccaggio

12 mesi in confezione chiusa in luogo fresco e asciutto a temperature comprese tra + 5°C e + 25°C.

Substrati

Substrati: Tutti i substrati da costruzione comuni.

Natura: Pulito, privo di polvere e grasso, può essere umido.

Preparazione superficie: Non è necessario alcun pretrattamento.

Si raccomanda un test di adesione preliminare su qualsiasi substrato.

Dimensioni giunto

Larghezza min. per giunti: 5 mm

Larghezza max. per giunti: 10 mm

Profondità min. per giunti: 5 mm

Raccomandazione lavori di sigillatura:

Larghezza giunto = profondità giunto.

Metodo di lavorazione

Metodo di applicazione: Con pistola di sigillatura manuale o pneumatica.

Pulizia: Con alcol bianco subito dopo l'utilizzo (non polimerizzato)

Finitura: Con una soluzione saponata o Soudal Joint Finisher prima dell'essiccazione superficiale

Riparare: Con lo stesso materiale

Raccomandazioni su salute e sicurezza

Adottare le comuni norme igieniche da laboratorio. Consultare l'etichetta sulla confezione per maggiori informazioni.

Nota: Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti. Le direttive contenute in questa documentazione sono il risultato dei nostri esperimenti e della nostra esperienza e vengono presentate in buona fede. A causa della diversità dei materiali e dei substrati e del grande numero di applicazioni possibili fuori dal nostro controllo, non possiamo assumere la responsabilità dei risultati ottenuti. Dal momento che il design, la qualità del substrato e le condizioni di processo vanno oltre il nostro controllo, non si accetta alcuna responsabilità in base alla presente pubblicazione. In ogni caso si raccomanda di eseguire esperimenti preliminari. Soudal si riserva il diritto di modificare i prodotti senza preavviso.

Soudafalt

Revisione: 16/03/2019

Pagina 2 Di 2

Responsabilità

Il contenuto di questa scheda tecnica è il risultato di test, controlli ed esperienza. È di natura generale e non costituisce alcuna responsabilità. È responsabilità dell'utente determinare con i propri test se il prodotto è adatto all'applicazione.

Nota: Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti. Le direttive contenute in questa documentazione sono il risultato dei nostri esperimenti e della nostra esperienza e vengono presentate in buona fede. A causa della diversità dei materiali e dei substrati e del grande numero di applicazioni possibili fuori dal nostro controllo, non possiamo assumere la responsabilità dei risultati ottenuti. Dal momento che il design, la qualità del substrato e le condizioni di processo vanno oltre il nostro controllo, non si accetta alcuna responsabilità in base alla presente pubblicazione. In ogni caso si raccomanda di eseguire esperimenti preliminari. Soudal si riserva il diritto di modificare i prodotti senza preavviso.