

**CARATTERISTICHE TECNICHE DEL
SEALINGPATCH**

1. Nome del prodotto

SEALINGPATCH

2. Utilizzo

Composto elastico per la sigillatura delle giunture, applicabile a freddo, costituito da 2 componenti, solidifica immediatamente

3. Caratteristiche principali del **SEALINGPATCH**

Aspetto esteriore	Liquido, uniforme, pastoso
Viscosità (20° C) Phas	10
Prodotto base	Bitume altamente modificato e reso liquido senza solventi
Punto di rammollimento	87,50 °C
Elasticità alle basse temperature	Fino a -45°C
Prodotto modificatore	Catalizzatore liquido
Lavorabilità	Fino a – 5° C
Peso specifico	1.049 g/cmc
Scadenza	6 mesi dalla consegna
Aderenza al calcestruzzo senza primer	totale
Aderenza al conglomerato bit. senza primer	totale
Elasticità a -20°C	>/< 5
Transitabilità dopo	Immediata dopo la saturazione con graniglia