


# FENICE BURATTATO



**BETONELLA®**  
L'autentica. Dal 1979

Lastra dal design innovativo, composta da quattro formati modulari, che unisce la bellezza della pietra naturale a spacco alla robustezza dell'autobloccante. La sua finitura unita al trattamento di burattatura le conferiscono l'aspetto dei più nobili lastricati in pietra a spacco naturale. Fenice Burattato è la pavimentazione dall'elevata resa estetica che potrà valorizzare e rendere speciali abitazioni, piazze, aree urbane e commerciali.

Dimensioni cm:



Spessore:	8 cm
Formati per strato:	5pz (31x46,5) 3pz (31x31) 2pz (31x15,5) 2pz (15,5x15,5)
Peso:	180 kg/m <sup>2</sup>
Colori:	grigio mix, avana, fiammato, londra.



Adatta a Traffico Veicolare lento di sole autovetture, cortili di abitazioni private. Marciapiedi, zone circostanti edifici, sentieri di parchi, lati piscine, piazze esclusivamente pedonali. Zone di stationamento in parcheggi di autovetture.



Con Adeguato sottofondo Fenice Burattato è idonea a Traffico occasionale lento fino a 35 q.




Posa a macchina.

## CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1339) a cui Fenice Burattato è conforme


Resistenza alla trazione indiretta per flessione:	≥ 3,5 MPa
Carico di rottura a flessione:	≥ 3 kN
Resistenza allo scivolamento/slittamento:	Soddisfacente
Resistenza all'abrasione:	Classe 3 marcatura H (impronta ≤ 23 mm)
Durabilità - assorbimento d'acqua:	Wa ≤ 6% classe 2 marcatura B

## SCHEMI DI POSA


POSA A CORRERE



POSA INCERTA (alla romanica)



POSA A MACCHINA



## RACCOMANDAZIONI DI POSA

Detti masselli saranno posti in opera su sottofondo portante adeguato, interponendo un riporto di posa costituito da circa 3-5 cm di sabbia granita, con successiva compattazione con adeguata piastra vibrante. I giunti dovranno essere sigillati con sabbia fine asciutta di elevata durezza.



Gruppo Industriale  
**TEGOLAIA**

Gruppo Industriale TEGOLAIA  
Via della Liberazione, 48 Casier (TV) tel.

0422 671205  
fax 0422 671301

info@tegolaia.com  
www.tegolaia.com