

# ANTICA BASALTINA 6



**BETONELLA®**  
L'autentica. Dal 1979

Antica Basaltina 6 ha l'aspetto della pietra naturale e riproduce con estrema efficacia i vecchi lastricati in pietra basaltica, ancor oggi visibili in alcuni centri storici. I valori aggiunti di Antica Basaltina 6 sono la disponibilità numerose colorazioni, varianti che consentono di soddisfare le esigenze progettuali di qualsiasi contesto.



Traffico lento di sole autovetture. Cortili di abitazioni private. Marciapiedi, zone circostanti edifici, sentieri di parchi, lati piscine, piazze esclusivamente pedonali. Zone di stazionamento in parcheggi di autovetture.



Posa a macchina (posa a correre).

Dimensioni cm:



Spessore: 6 cm

Formati per strato: 10pz (19,5x29,9)  
5pz (19,5x24,4)  
5pz (19,5x19,5)  
5pz (19,5x14,9)




Peso: 135 kg/m<sup>2</sup>

Colori: basalto,  
beige mix,  
grigio serpentino,  
porfido,  
fiammato,  
grigio mix.

## CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1339) a cui Antica Basaltina 6 è conforme

Resistenza caratteristica a trazione indiretta per flessione:	≥ 3,5 MPa
Carico di rottura a flessione:	≥ 3 kN
Resistenza allo scivolamento:	Soddisfacente
Resistenza all'abrasione:	Classe 3 marcatura H (impronta ≤ 23 mm)
Durabilità - assorbimento d'acqua:	Wa ≤ 6% classe 2 marcatura B

## SCHEMI DI POSA



## RACCOMANDAZIONI DI POSA

Detti masselli saranno posti in opera su sottofondo portante adeguato, interponendo un riporto di posa costituito da circa 3-5 cm di sabbia granita, con successiva compattazione con adeguata piastra vibrante. I giunti dovranno essere sigillati con sabbia fine asciutta di elevata durezza.



Gruppo Industriale  
**TEGOLAIA**

Gruppo Industriale TEGOLAIA  
Via della Liberazione, 48 Casier (TV)

tel. 0422 671205  
fax 0422 671301

info@tegolaia.com  
www.tegolaia.com