

# OPERA



**BETONELLA®**  
L'autentica. Dal 1979

Opera è un sistema di pavimentazione in Betonella® modulato sulla composizione di tre blocchi, di diversa misura e di diversi colori, che vengono consegnati in proporzioni prefissate. Ogni elemento è sottoposto ad uno speciale trattamento di burattatura, che conferisce alla pavimentazione l'aspetto di un manufatto realizzato a spacco manuale sui bordi. La facilità nell'eseguire la posa in opera, nel delimitare bordi e contorni di aiuole, nell'effettuare cambi di direzione dei corsi dei blocchi in prossimità dei passi carrai, curve e incroci, esalta le caratteristiche estetiche del prodotto.

Dimensioni cm:



Spessore: 6 cm

Formati per strato: 21pz (13,8x20,6)  
21pz (13,8x13,8)  
14pz (13,8x10,3)

Peso: 135 kg/m<sup>2</sup>

Colori: mix Opera  
(grigio mix,  
rosso mix,  
beige mix)



Adatta a Traffico Veicolare lento di sole autovetture cortili di abitazioni private. Zone di stazionamento in parcheggi di autovetture. Marciapiedi, zone circostanti edifici, sentieri di parchi, lati piscine, piazze esclusivamente pedonali.





Con adeguato sottofondo Opera è idonea anche a Traffico Veicolare lento con carichi complessivi fino a 35 q .

## CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1338) a cui Opera è conforme

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Resistenza caratteristica a trazione indiretta per taglio: | ≥ 3,6 MPa                    |
| Carico di rottura a taglio per unità di lunghezza          | ≥ 250 N/nm                   |
| Resistenza allo scivolamento:                              | Soddisfacente                |
| Resistenza all'abrasione:                                  | Classe 3 marcatura H         |
| Durabilità - assorbimento d'acqua:                         | Wa ≤ 6% classe 2 marcatura B |



## SCHEMI DI POSA



## RACCOMANDAZIONI DI POSA

Detti masselli saranno posti in opera su sottofondo portante adeguato, interponendo un riporto di posa costituito da circa 3-5 cm di sabbia granita, con successiva compattazione con adeguata piastra vibrante. I giunti dovranno essere sigillati con sabbia fine asciutta di elevata durezza.



Gruppo Industriale  
**TEGOLAIA**

Gruppo Industriale TEGOLAIA  
Via della Liberazione, 48 Casier (TV)

tel. 0422 671205  
fax 0422 671301

info@tegolaia.com  
www.tegolaia.com