

## FEEL METAL MICHE F

### SCHEDA TECNICA

Smalto ferromicaceo anticorrosivo grana fine



Interni/Esterni



Confezione in Metallo



Pennello



Rullo



Spruzzo

### Composizione

FEEL METAL MICHE F è uno smalto a base di resine alchidiche modificate, pigmenti anticorrosivi e ossidi di ferro micaceo, che permette di ottenere un'eccezionale protezione della struttura trattata e conferisce al manufatto un aspetto opaco antico tipico del ferro battuto.

### Fornitura

- Scatole da 2 pezzi da 2,5 l e scatole da 6 pezzi da 0,75 l
- Tinte realizzabili con sistema tintometrico Fassa

### Impiego

FEEL METAL MICHE F è indicato per manufatti esterni e interni, vecchi o nuovi, quali cancellate, infissi metallici, grate, ecc. Esso garantisce un'elevata resistenza sia all'abrasione che alla degradazione dovuta all'umidità, alle piogge acide, ai raggi ultravioletti e all'ambiente salino. La composizione del legante consente, inoltre, un'ottima adesione non solo su ferro ma anche su superfici zincate.

### Preparazione del fondo

#### SUPERFICIE FERROSA NUOVA

- Rimuovere totalmente ogni traccia di ruggine e calamina mediante sabbiatura o vigorosa spazzolatura.
- Sgrassare la superficie con idoneo diluente.
- La superficie si dovrà presentare asciutta, pulita, libera da olio, grasso, ruggine e calamina.
- Se la superficie si presenta particolarmente deteriorata o esposta ad un ambiente aggressivo, applicare uno strato di antiruggine FEEL METAL OXI o di fondo ancorante anticorrosivo FEEL METAL ADHERENCE.
- Prima di procedere con la stesura di FEEL MICHE F attendere la completa asciugatura del trattamento precedente.

#### SUPERFICIE FERROSA GIÀ VERNICIATA

- Asportare le eventuali parti poco aderenti dei precedenti trattamenti vernicianti.
- Rimuovere totalmente ogni traccia di ruggine mediante spazzolatura o carteggiatura.
- La superficie si dovrà presentare asciutta, pulita, libera da olio, grasso e ruggine.
- Se la superficie si presenta particolarmente deteriorata o esposta ad un ambiente aggressivo, applicare uno strato di antiruggine FEEL METAL OXI o di fondo ancorante anticorrosivo FEEL METAL ADHERENCE.
- Prima di procedere con la stesura di FEEL MICHE F attendere la completa asciugatura del trattamento precedente.

#### SUPERFICIE IN LAMIERA ZINCATA E LEGA LEGGERA

- Rimuovere eventuali tracce di ossidazione e residui di lavorazione mediante azione manuale o meccanica.
- Sgrassare la superficie con idoneo diluente.
- La superficie si dovrà presentare asciutta, pulita, libera da olio e grasso.

### Applicazione

Mescolare il prodotto fino ad ottenere colore e consistenza uniformi. FEEL METAL MICHE F è diluibile dal 5 al 10% in volume con acqua per applicazioni a pennello o rullo mentre, per applicazioni a spruzzo, al 10% in volume con diluente sintetico. Applicare il prodotto FEEL METAL MICHE F a pennello, rullo e aerografo misto aria (Ø ugello 1,5-1,7 mm / pressione 3-4 bar) intervallando i due strati di almeno 24 ore.



## Avvertenze

- Consultare la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo.
- Durante l'utilizzo arieggiare bene i locali.
- Indossare guanti e indumenti protettivi.
- Lo smaltimento del recipiente/prodotto deve essere effettuato in conformità alla regolamentazione nazionale.
- La pulizia degli attrezzi deve essere effettuata subito dopo l'uso con acqua saponata o con diluente sintetico.
- Per l'applicazione e l'essiccazione del prodotto, la temperatura ambientale e del supporto deve essere compresa tra 5 e 30°C e con umidità relativa massima dell'85%.
- Evitare l'applicazione su superfici esposte all'azione diretta del sole o in presenza di forte vento.
- Non applicare in condizioni climatiche avverse o in presenza di condensa superficiale.
- I tempi di essiccazioni sono influenzati dalle condizioni climatiche ambientali.
- Elevata umidità ambientale e spessori eccessivi possono ritardare l'indurimento del film applicato.
- Proteggere le superfici da non trattare (come per es. vetro, infissi, ceramica, pietre naturali, mobili, ecc.) mediante idonee coperture per evitare irreversibili macchiature delle stesse.
- Le indicazioni fornite nella presente scheda tecnica si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze tecniche e pratiche. È quindi necessario che il compratore/utilizzatore verifichi personalmente e prima della posa in opera l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto nel particolare lavoro/cantiere.

**FEEL METAL MICHE F deve essere usato allo stato originale senza aggiunte di materiali estranei, fatta eccezione, per la diluizione con idoneo diluente.**

## Conservazione

Il materiale se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nella confezione originale integra, al riparo dal gelo e da fonti di calore, va utilizzato entro 24 mesi.

## Qualità

FEEL METAL MICHE F viene sottoposto ad accurato e costante controllo presso i nostri laboratori. Le materie prime impiegate vengono rigorosamente selezionate e controllate.

## Dati Tecnici

Aspetto del film secco	opaco con aspetto antichizzato
Peso Specifico	ca. 1,53 kg/l
Resa pratica indicativa	ca. 5-6 m <sup>2</sup> /l (2 strati) (la resa è calcolata allo spessore consigliato su superfici piane e regolari)
Spessori consigliati	60-80 µm film secco
Viscosità	25-35" Coppa ISO - DIN 8
Essiccazione ad aria (20°C - 65% UR)	4-5 ore, al tatto
	24-36 ore, in profondità
Riverniciabile	attendere 24 ore tra le due applicazioni
Valore limite UE per il contenuto di COV (Direttiva 2004/42/CE)	Cat. A/i, BS: COV max 500 g/l (gennaio 2010) COV prodotto < 500 g/l
I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.	

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Fassa si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso. Specifiche tecniche in merito all'uso di prodotti Fassa Bortolo in ambito strutturale o antincendio, avranno carattere di ufficialità solo se fornite da "Assistenza Tecnica" e "Ricerca Sviluppo e Sistema Qualità" di Fassa Bortolo. Qualora necessario, contattare l'Assistenza Tecnica all'indirizzo mail [area.tecnica@fassabortolo.com](mailto:area.tecnica@fassabortolo.com). Si ricorda che per i suddetti prodotti è necessaria la valutazione da parte del professionista incaricato, secondo le normative vigenti.