



## SCHEDA TECNICA "JOBBO VINIL"



### IMPIEGO :

## Colla Vinilica a Media Viscosità

### Cos'è

Adesivo acetovinilico per uso universale; perfetta trasparenza del film essiccato.

### Come è Composto

Dispersione acquosa di un omopolimero acetovinilico al 52% di solidi, a media viscosità, a plastificazione esterna.

### Dove Aderisce

Legno, impiallacciatura, compensati, sughero, tela, laminati plastici, materiali porosi.

### Destinazione d'Uso

Per le sue particolari caratteristiche il prodotto viene impiegato, generalmente tal quale, nell'industria del legno (impiallacciate, incollaggio di laminati plastici, lavori di falegnameria in genere) e in cartotecnica (imballaggio, doppiaggio di carte e cartoni, confezionamento automatico, ecc.). Gli incollaggi ottenuti presentano una buona resistenza all'umidità.

### Modalità d'Uso

#### Preparazione del supporto:

Le superfici devono essere pulite, prive di polvere o grassi.

#### Applicazione:

Spalmare uno strato di collante di circa 0,5 mm su una delle due parti da incollare (per incollaggi difficili su entrambe le parti). L'applicazione può essere fatta mediante pennello o tramite spatola dentata. L'adesivo può essere diluito fino a viscosità desiderata o meglio utilizzato tal quale.

Il consumo indicativo per utilizzo è di 100/150 g/m<sup>2</sup>, valore che può cambiare considerevolmente in funzione della porosità del legno.

Per una perfetta tenuta gli incollaggi devono essere sottoposti ad una pressione di 2,5/5 kg/cm<sup>2</sup>.

Il prodotto va utilizzato con temperatura superiore ai +10°C.

### Dati Tecnici

#### SPECIFICHE DI FORNITURA

	Unità	Valore/Metodo
Contenuto in solidi	%	52±1 MVPF 01 bis
Viscosità Brookfield	(1) mPa.s	12500±3500 UNI EN ISO 2555
pH		4,5±0,5 ISO 976

#### VALORI TIPICI DELLA DISPERSIONE

	Unità	Valore/Metodo
Temperatura minima di filmazione	°C	2 UNI 8490-14
Diametro prevalente delle particelle	µm	1÷5 MVANS 20
Sistema disperdente		alcool polivinilico
Densità	a 23°C	Kg/dm <sup>3</sup> 1,1 MVPF 18
Stabilità meccanica		ottima MVAT 013

(1) RVT 20, rpm, girante 5, 23°C

### Packing e Stoccaggio

Il prodotto è stabile, se ben conservato, per 14 mesi (da +10°C a +25°C) dal lotto di produzione riportato sui contenitori. Attenzione, teme il gelo !.

Codice Articolo: 330232

Flacone 100g con punta oftalmica richiudibile  
Espositori da 25 flaconi



## SCHEDA TECNICA "JOBBO VINIL"



### IMPIEGO :

## Colla Vinilica a Media Viscosità

Codice Articolo: 330234  
Flacone 250g con punta oftalmica richiudibile  
Scatola con Alveare da 24 flaconi

Codice Articolo: 330240  
Barattolo 1.000g con sotto-tappo e tappo a vite  
Scatola da 9 barattoli

Codice Articolo: 330250  
Tanica 5.000g con tappo vite / sovrapponibili

### Sicurezza

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista o della SIS (Foglio per l'informazione dell'utilizzatore a valle di sostanze e preparati non pericolosi a norma dell'art 32 del Regolamento CEE 1907/2006 -Reach), oltre alle indicazioni riportate in etichetta.

I suggerimenti e le informazioni tecniche fornite rappresentano le migliori conoscenze della CAMON SRL riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto.

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, inosservanza delle prescrizioni, ecc.), non c'è possibile assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.