

VSK Bitum ARD

Membrana bituminosa autoadesiva ardesiata

Scheda tecnica prodotto 18/12/2019

Articolo 02065040

Rev.01 05/03/2020

Materiale	Bitume distillato con polimero a base SBS	 EN 13859-1
Rivestimento superiore	Scaglie di ardesia con cimosa siliconata asportabile da 10 cm	
Rivestimento inferiore	Compound bituminoso autoadesivo	
Liner di protezione	Film di polipropilene siliconato diviso in due parti	
Colore	Grigio	
Larghezza rotolo	1 m	
Lunghezza rotolo	10 m	

CARATTERISTICHE	NORMA	UNITÀ DI MISURA	VALORE
Massa areica	EN 1849-1	kg/m ²	3,5 (±10%)
Resistenza massima alla trazione MD*	EN 12311-1	N/50mm	400 (±20%)
Resistenza massima alla trazione CD*	EN 12311-1	N/50mm	300 (±20%)
Allungamento a rottura MD*	EN 12311-1	%	35 (±15%)
Allungamento a rottura CD*	EN 12311-1	%	35 (±15%)
Resistenza alla lacerazione MD*	EN 12310-1	N	130 (±30%)
Resistenza alla lacerazione CD*	EN 12310-1	N	130 (±30%)
Resistenza al punzonamento statico	EN 12730 (A)	Kg	10
Resistenza all'impatto	EN 12691	mm	700
Stabilità dimensionale	EN 1107-1	%	±0,3
Flessibilità a freddo	EN 1109	°C	-20
Resistenza alle elevate temperature	EN 1110	°C	90
Impermeabilità all'acqua (Met.A)	EN 1928	kPa	60
Resistenza alla diffusione del vapore (valore μ)	EN 1931	-	20000
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Classe	E
Resistenza al fuoco esterno	EN 13501-5	Classe	Froof

*MD= longitudinale; CD= trasversale.

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.com. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.