

TRASPIR DACH 150



MEMBRANA ALTAMENTE TRASPIRANTE
HIGH PERFORMANCE BREATHABLE MEMBRANE



CODICI E DIMENSIONI CODES AND DIMENSIONS



CODICE CODE	tape	H (m)	L (m)	A (m²)	
TDACH150	-	1,5	50	75	1
TDACHTT150	TT	1,5	50	75	1

COMPOSIZIONE / COMPOSITION

1. tessuto non tessuto in PP / non-woven PP fabric
2. film traspirante in PP / PP breathable film
3. tessuto non tessuto in PP / non-woven PP fabric

TDACH150: rotoli/bancate / rolls/pallet = 25
peso rotolo / roll weight = 11,1 kg

TDACHTT150: rotoli/bancate / rolls/pallet = 25
peso rotolo / roll weight = 10,0 kg

DATI TECNICI TECHNICAL SPECIFICATIONS

proprietà property	valore value
grammatura mass per unit area	150 g/m²
spessore thickness	0,5 mm
trasmissione del vapore d'acqua (Sd) water vapour transmission (Sd)	0,05 m
resistenza a trazione tensile strength	MD: 350 N / 50 mm CD: 210 N / 50 mm
allungamento elongation	MD: 100% CD: 125%
resistenza a lacerazione chiodo resistance to nail tearing	MD: 190 N CD: 225 N
impermeabilità all'acqua watertightness	classe W1 class W1
stabilità UV UV resistance	2 mesi 2 months
resistenza termica temperature resistance	-40 / +80°C
dopo invecchiamento artificiale after ageing	
resistenza a trazione tensile strength	MD: 310 N / 50 mm CD: 180 N / 50 mm
impermeabilità all'acqua watertightness	classe W1 class W1
allungamento elongation	MD: 45% CD: 60%
reazione al fuoco reaction to fire	classe E class E

MD: longitudinale
longitudinal

CD: trasversale
transversal